BLACKFONDA XT

Adjuvant concentré permettant de réaliser des mortiers d'étanchéité .



BLACKFONDA XT est un adjuvant liquide noir concentré 2 en 1 permettant de réaliser des mortiers d'étanchéité à la finition noir profond.
Il hydrofuge le mortier dans toute son épaisseur et assure une imperméabilisation haute performance des soubassements et des arrases.

AVANT DE COMMENCER

Taloche, machine à enduire

m² IL pour 4 à 6 m²

Ne modifie pas le temps de prise des enduits.

FDS sur demande.
Stocker hors gel

OU L'EMPLOYER ?

BLACK FONDA XT est un adjuvant liquide noir concentré permettant de réaliser des mortiers d'étanchéité .

Domaines d'application :

- **Protection des murs de soubassement**
- **Vides sanitaires**
- **Arrases, fosses, regards et ouvrages enterrés**

Supports compatibles :

- **Béton banché**
- **Parpaings**
- **Blocs à bancher**

COMMENT L'UTILISER

Bien agiter **BLACKFONDA XT** avant utilisation. **Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10 %**, puis prédiluer le produit dans une partie de cette eau avant incorporation. Introduire ensuite le mélange dans la bétonnière avec le sable et le ciment, puis compléter progressivement avec le reste de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Après incorporation de tous les constituants, **limiter le temps de malaxage à 5 minutes maximum.**

Dosage:

- **0,75 à 1 litre** de **BLACKFONDA XT** pour 35 kg de ciment.

Application:
Le mortier s'applique de manière **traditionnelle à la taloche ou à la machine**. Respecter les prescriptions du DTU 26.1 pour la réalisation des enduits d'imperméabilisation.

SES POINTS FORTS

- **Hydrofuge le mortier dans la masse** pour une protection durable contre les infiltrations d'eau.
- Permet la réalisation d'**arrases étanches**.
- Réduit l'eau de gâchage de **5 à 10%**
- Procure une teinte **noir profond** homogène.
- **Réduit l'eau de gâchage** tout en améliorant la plasticité du mortier.
- Assure une **imperméabilisation haute performance** des fondations et soubassements.
- **Traceur noir biodégradable** à plus de 70 % (OECD 303A)

Rendement:
Pour une épaisseur d'**enduit de 10 à 15 mm**, prévoir un rendement moyen de **4 à 6 m²** par gâchée, selon la nature du support.

Séchage:
Le remblaiement peut être réalisé une fois l'enduit parfaitement sec. Par temps froid ou humide, le temps de séchage peut être plus long que celui d'un mortier traditionnel. Nettoyer les outils immédiatement à l'eau avant le séchage du produit.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer, de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.