COFFRADIL XT

Agent de démoulage concentré diluable à l'eau



COFFRADIL XT est spécialement conçu pour le décoffrage des ouvrages en béton. Sa formulation à haut pouvoir couvrant forme un film séparateur efficace qui empêche l'adhérence du béton sur les coffrages tout en garantissant des parements propres, lisses et homogènes. Économique grâce à sa dilution jusqu'à 1 volume de produit pour 9 volumes d'eau, **COFFRADIL XT** est particulièrement adapté aux applications par pulvérisation sur chantier comme en préfabrication.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

En pulvérisation

1L pour 50 m² de mélange en moyenne

Néant

OU L'EMPLOYER ?

COFFRADIL XT est destiné aux opérations de décoffrage des ouvrages en béton nécessitant une finition soignée, un rendement élevé et une faible consommation de produit.

Supports compatibles:

- **Coffrages métalliques**
- **Coffrages bois**
- **Contreplaqué**
- **Panneaux bakélisés**
- **Coffrages plastiques**
- **Supports absorbants et non absorbants**
- **Moules composites**

SES POINTS FORTS

- **Film séparateur homogène.**
- **Formule concentrée** très économique.
- **Haut pouvoir couvrant.**
- **Évite l'adhérence** du béton sur le coffrage.
- Très **haut pouvoir couvrant.**
- **Ne tache pas** le béton.
- **N'altère pas l'adhérence des peintures, enduits ou revêtements.**
- **Résiste au lessivage** par la pluie.

COMMENT L'UTILISER

Préparation:
Agiter le produit avant emploi. Les coffrages doivent être propres, secs et exempts de poussières, de laitance ou d'anciens résidus de béton.

Application:
Appliquer **COFFRADIL XT** en couche fine et régulière à l'aide de :

- Pulvérisateur basse pression
- Rouleau
- Brosse
- Chiffon

Veiller à obtenir un film homogène sans manque ni surcharge afin d'assurer un décoffrage optimal.

Dilution et Consommation:

- **1 volume de COFFRADIL XT pour 9 volumes d'eau.**

Environ **50 m² par litre de solution** (produit dilué).
La consommation peut varier selon la nature, la porosité et l'état du coffrage.

Recommandations d'application:
Coffrages **bois et contreplaqués**:

- Appliquer 30 minutes à 1 heure avant le bétonnage.

Coffrages **absorbants**:

- Effectuer deux applications espacées de trois heures.

Coffrages **métalliques et plastiques:**

- Une seule application uniforme est généralement suffisante.

CONSEILS DE NOVA

La pulvérisation est recommandée afin d'obtenir une couche parfaitement homogène et une consommation maîtrisée. **COFFRADIL XT ne convient pas aux supports très absorbants ; dans ce cas, privilégier un agent de démoulage minéral ou végétal prêt à l'emploi.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.